

► ОПИСАНИЕ

SK2TM125-2 – это клеевая паста, предназначенная для склеивания механически обрабатываемых плит.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА				
Состав		Смола	Отвердитель	Смесь
Соотношение частей по весу		100	15	
Внешний вид		паста	жидкость	паста
Цвет		синий	светло-янтарный	синий
Удельный вес при 25°C Удельный вес отвержденного продукта при 23°C	ISO 1675 : 1975 ISO 2781 : 1988	0.78	1.07 -	- 0.80
Жизнеспособность при 25°C для 115г (мин.)	-			30
Коэффициент линейного теплового расширения (КЛТР) [0, +90]°C (1)	T.M.A - Mettler	10 ⁻⁶ K ⁻¹		45

Температура (°C)		23	80	100	120
Твердость по Шору D1 (1)	ISO 868 : 1985	75	69	68	65


(1) : Средние значения, полученные при стандартных образцах / Отверждение 24 ч при 23°C + 4 ч при 80°C + 4 ч при 120°C.

► ХРАНЕНИЕ

Срок хранения для смолы 12 месяцев, для отвердителя 24 месяца. Хранить в сухом месте в оригинальной закрытой упаковке при температуре от 15 до 25°C.

► МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При обращении с продуктом должны быть соблюдены общепринятые меры безопасности:



- Обеспечение хорошей вентиляции
- Использование защитных перчаток и очков

Для дальнейшей информации, please consult the product safety data sheet.

► УПАКОВКА

СМОЛА	ОТВЕРДИТЕЛЬ
2*6 x 0.430 кг	12 x 0.065 кг

► ГАРАНТИЯ

Информация, содержащаяся в нашей технической спецификации, основывается на наших знаниях и является результатом опытов, проведенных в определенных условиях. Обязанностью пользователя является проверка соответствия данного продукта условиям процесса перед использованием. Мы не гарантируем совместимость данного продукта со всеми возможными типами применения. Мы отказываемся от любых обязательств по убыткам, полученным в результате применения данного продукта. Условия гарантии регулируются нашими общими условиями продажи.