

► ОПИСАНИЕ

Добавка SK2TR000-4 была разработана и оптимизирована для применения совместно с полупостоянными разделительными составами серии Mikon. Комбинация данных продуктов приводит к улучшению технологических характеристик, а также качества поверхности производимых деталей. Продукт добавляется в неотвержденное связующее и снижает поверхностное напряжение оснастки. Он улучшает текучесть и пропитывающую способность связующих, и помогает избежать появления точечных и поверхностных дефектов (короблений), а также повышает стойкость поверхности к царапанию. Продукт SK2TR000-4 широко применяется при работе с композиционными материалами и добавляется в гелькоуты.

Продукт используется в различных процессах для изготовления деталей из полимерных композиционных материалов.

► ПРИМЕНЕНИЕ


SK2TR000-4 может быть добавлен на любом этапе производственного процесса. Рекомендуемая дозировка варьирует в диапазоне 0,5–2 % от общего количества материала в зависимости от состава и исходных материалов. Подходящая концентрация подбирается индивидуально в процессе индивидуальных производственных испытаний. Пожалуйста, свяжитесь с нашей технической службой для оказания помощи. Рекомендуется начинать испытания с наиболее низкой концентрации и увеличивать дозировку по мере достижения желаемых результатов.

► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид:	Желтая жидкость
Состав:	Раствор полимеров и смачивающих компонентов
Относительный удельный вес [г/см ³]:	Прибл. 0.92
Температура вспышки[°C]:	25 °C

► РАЗМЕР

Упаковка
Коробка 6 x 0.46 кг
Канистра 4.6 кг
Канистра 9.2 кг



► ХРАНЕНИЕ

Продукт рекомендуется хранить в герметичных контейнерах в месте, защищенном от экстремальных температур и прямых солнечных лучей. При соблюдении данных правил, продукт может храниться в течении 24 месяцев.